

# LIQUI-HARD

W. R. MEADOWS®  
**SEALTIGHT**  
PRODUCTS  
FOR  
CONCRETE *performance*

## Жидкость, усиливающая и уплотняющая поверхность бетона

**ЛИКВИ-ХАРД** - готовая для использования безцветная жидкость, которая не только защищает поверхность от высыхания, но проникая в бетон путем химической реакции, схватывается с ним, этим уплотняет и усиливает его. Обрабатываемые таким способом полы увеличивают свою износостойкость, сопротивляются воздействию многим химическим материалам.

**ЛИКВИ-ХАРД** пригоден для предотвращения коррозии бетонных полов, содержащих металлические зерна.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные полы
- Монолитные бетоны
- Бетонные поверхности внутри помещения и на открытом воздухе
- Корректирующие материалы на цементной базе

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Увеличивает ударостойкость и износостойкость поверхности
- Повышает сопротивление поверхности проникновению многим химическим материалам
- Полностью закрывает поры.
- Материал безцветный, не изменяет цвет поверхности, на которую наносится

### ПРИМЕНЕНИЕ

Заделка материала занимает около 60-90 мин. Приспособления, необходимые для заделки: мягкая метелка, резиновый выравниватель или водяной пылесос. Во время работ по заделке нужно обеспечить возможность приема воды. Заделку следует проводить согласно подробной Инструкции по проведению работ.

### РАСХОД МАТЕРИАЛА

В зависимости от порозности поверхности: 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup>.

### ПРЕДЕЛЫ ТЕМПЕРАТУР

Может быть использован при температуре от +2°C до +57°C.

### ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Через 2-4 часа после заделки. Окраска пола, или покрытие его каким-либо новым слоем возможно через 3-7 дней.

### ПРЕДПИСАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Этот материал является эмульсией на водной основе, не ядовит, не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду. Не опасен. Поверхности стекла и металла нужно защитить в процессе заделки материалом **ЛИКВИ-ХАРД**.

### УПАКОВКА

В бочках объемом 208 л.

### ХРАНЕНИЕ

В оригинальной упаковке: 1 год. Перед употреблением нужно перемешать.

